



**Código interno/Internal code**  
**AD120AD1BR**

**Manejo y almacenamiento/Handling and storage.**

La vida útil es de 12 meses, almacenado en su embalaje original, protegido de la luz solar directa, a una temperatura entre +5°C y +35°C.

Una vez retirado de su embalaje, el producto debe protegerse contra el polvo, impurezas e insectos.


The shelf life is 12 months, when stored in its original packaging, out of direct sunlight, at temperature between +5°C and +35°C. Once removed from its packaging, the product should be protected against dust, impurities and insects.

**Propiedades de Material/Material Properties.**

Las superficies sobre las que se aplica el adhesivo deben estar limpias, secas y libres de polvo, desmoldantes, grasas y aceites. Ciertos sustratos contienen aceites o plastificantes que pueden deteriorar el rendimiento del adhesivo. Por eso en algunos casos es recomendable realizar una prueba de envejecimiento en cámara climática que ayudará a evaluar este riesgo.

Surfaces to which adhesive is applied must be clean, dry and free of dust, release agent, grease and oil. Certain substrates contain oils or plasticizers which may deteriorate the performance of the adhesive. This is why in some cases it is advisable to perform an ageing test in a climate chamber which will help to assess this risk.

**CARACTERISTICAS/CHARACTERISTICS.**



<b>Propiedades físicas/ Physical properties</b>	<b>Especificación/ Specifications</b>	<b>Unidades/ Units</b>	<b>Método de Prueba/ Test method</b>
<b>Peel adhesive on PP</b> Tiempo de permanencia 24h - 180° / Dwell time 24h - 180°	22	N/in	Áfera 5001
Loop tack	20	N/in	Finat 9
Resistencia al corte por temperatura/Temperature shear resistance	60	°C	SAFT
Temperatura mínima de aplicación/Application min Temperature	+5	°C	NA
Temperatura de servicio continuo/Continuous service Temperature	-30 a +110	°C	
Selección corta/Short Pick	+130	°C	
<b>Peel adhesive on steel</b> Tiempo de permanencia 24h - 180° / Dwell time 24h - 180°	27	N/in	Áfera 5001

**Aplicaciones/Applications**

Automotriz/Automotive

Nota: Cada cliente es responsable de confirmar la idoneidad del producto para su aplicación.

Este documento esta sujeto a cambios sin previo aviso.

Note: Each customer is responsible for confirming the suitability of the product for their application.

This document is subject to change without notice.

