



**Código interno/Internal code**  
**FB232AC1BR27TC**

**Manejo y almacenamiento/Handling and storage.**

Evite fuentes de calor directo (flama, chispas eléctricas, escapes de vehículos, cigarrillos encendidos, etc.) Deberá almacenarse en lugares libres de humedad, de luz solar directa y con una buena ventilación.

Avoid direct heat sources (flame, electrical sparks, vehicle exhaust, lit cigarettes, etc.) It should be stored in places free of humidity, direct sunlight and with good ventilation.

**Propiedades de Material/Material Properties.**

Es un absorbente acústico con excelentes propiedades de relleno de cavidades para aplicaciones de aislamiento acústico de automóviles. Los productos tienen un rendimiento excepcionalmente alto y una baja densidad, lo que los hace ideales para aplicaciones de reducción de masa. Se procesan fácilmente mediante técnicas convencionales como troquelado, sellado térmico y unión ultrasónica.

Is an acoustic absorber with excellent cavity filling properties for automotive sound insulation applications. The products are uniquely high performance and low density making them ideal for mass reduction applications. They are readily processed by conventional techniques such as die-cutting, heat sealing, and ultrasonic bonding.



**CARACTERISTICAS/CHARACTERISTICS.**



- **Aislante acústico / Acoustic insulation**
- **Fácil procesamiento / Easy processing**
- **Compuesto absorbente / Absorbent compound**

**Typical Normal Incident Absorption Coefficient per ASTM E-1050**

**Typical Random Incident Absorption Coefficient per SAE J2883**



<b>Propiedades físicas/ Physical properties</b>	<b>Especificación/ Specifications</b>	<b>Unidades/ Units</b>	<b>Método de Prueba/ Test method</b>
Basis Weight / Peso base	232 +/- 35	g/m2	NA
Thickness / Espesor	27	mm	SAE J1355
Density / Densidad	8.593	Kg/m3	NA
Flamabilidad/ Flammability	APROBADO/PASS	APROBADO/PASS	FMVSS 302 DIN 75200 TL 1010
<b>Aplicaciones/Applications</b>		Automotriz/Automotive	

Nota: Cada cliente es responsable de confirmar la idoneidad del producto para su aplicación.

Este documento esta sujeto a cambios sin previo aviso.

Note: Each customer is responsible for confirming the suitability of the product for their application.

This document is subject to change without notice.

